

A TERMÉK MŰSZAKI PARAMÉTEREI

 COYOTE Konkor 101	Forgalmazó HU számára: AutoMax Group s.r.o., Kelenhegyi út 60. B. ép. 1118 Budapest +36 30 928 3248, www.automax-group.com/hu info.hu@automax-group.com
--	---

Leírás

A COYOTE Konkor 101 rendkívül hatékony adszorpciós korróziógátlókat tartalmazó kiváló minőségű kőolaj, amelyet aeroszol formájában, permetezéssel juttatnak fel a kezelt felületekre. A Konkor 101 vékony olajréteget képez a tartósítani kívánt tárgyakon, amely keni és egyidejűleg tökéletesen óvja a vastartalmú és vasmentes fémeket, mint amilyen pl. az acél, az öntöttvas, a réz, a cink és az ólom. Kiválóan alkalmas gépek, műszerek, motorok, pótalkatrészek, akkumulátor érintkezők, zsanérok kenésére, fegyverek tisztítására és konzerválására. Oldja a megakadt mechanizmusokat. Védi a vastartalmú fémeket a rozsdásodással szemben. Korróziógátló tulajdonságai mellett még alacsony hőmérsékleten is megőrzött kenő tulajdonságokkal rendelkeznek.

Tulajdonságok

A COYOTE Konkor 101 a kezelendő tárgyra permetezést követően homogén, nagyon vékony olajos tartósítóréteget képez, amelyet a legtöbb esetben nem szükséges az összetevők újbóli használatakor eltávolítani. Olajfilmhozam 20°C-on 1,0-1,8 kg/100 m².

Szilikont nem tartalmaz és könnyen eltávolítható. Fertőtlenítés után nem hagynak olyan bevonatot az acél- és öntöttvas alkatrészek felületén, amely megakadályozná a későbbi felületkezelést.

A standard acél elemek légköri korrózióval szembeni várható védelme a csomagolás és tárolás módjától, valamint az éghajlati viszonyoktól függ.

Használat

A COYOTE Konkor 101 vastartalmú fém termékek légköri korrózió elleni védelmére szolgál. Fegyverek, műszerek, finom mechanizmusok, pótalkatrészek tartósítására és kenésére használatos. Az üzemanyagokkal való kompatibilitása, valamint a nagyon vékony konzerválórétegnek köszönhetően motorok és befecskendező szivattyúk konzerválására szintén alkalmas. Alkalizált fekete felületek konzerválására nem ajánlott.

PVC-t is tartalmazó alkatrészek és komponensek konzerválására a termék nem használható.

Termék	Anyag			
	Acél	Öntöttvas	Színesfémek	Könnyűfémek
COYOTE Konkor 101	***	***	*	/

Ajánlott tartomány: ***nagyon jó **ajánlott *használható /nem megfelelő

Termék	Tárolási módszer szerint védeltségi időtartam hónapokban			
	Szabad légkör	Tető alatt	Zárt raktárban	Temperált raktár
COYOTE Konkor 101	nem alkalmas	2	4	3 év

Paraméterek

Paraméter	Egység	COYOTE Konkor 101
Sűrűség (20°C-on):	kg/m ³	848



<i>Kinematikus viszkozitás (40°C-on)</i>	mm ² /s	13
<i>Lobbanáspont OK</i>	°C	206
<i>Folyáspont</i>	°C	-24
<i>Relatív védőhatás Ur 30 nap</i>	% min.	97
<i>Olajréteg kiadósság 20°C-on</i>	kg/100 m ²	1,4
<i>Az első korrózió kialakulásának időpontja</i>	napok, min.	11

Tárolás

Eredeti, sértetlen, tökéletesen lezárt, a nedvesség hatásától védett csomagolásban, száraz, fedett és hűvös raktárakban tárolja. Eltarthatósági időtartam a gyártás időpontjától számított 36 hónap.

Csomagolás

A COYOTE Konkor 101 általában spray formájában kerül forgalomba a következő térfogatú palackokban: 200 ml; 300 ml; 400 ml.

